

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO: BARNIZ POLIURETANO CATALIZADO MATE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

APARIENCIA:	Líquido Viscoso transparente.
VISCOSIDAD:	21 +/- 3 segundos copa ford 4.
SÓLIDOS:	39 +/- 1 % (en peso)
DILUCIÓN:	No se diluye.
RENDIMIENTO:	De 58 metros cuadrados por galón a 1 mil de película seca.
SECADO AL TACTO:	18 minutos.
SECADO TOTAL:	De 50 minutos a 2 horas (dependiendo de las condiciones climáticas).
RETICULACIÓN COMPLETA:	De 5 a 7 días
CATALIZADOR:	Se debe utilizar una dieciseisava parte de catalizador (1/16) por una de fondo catalizado.
RESISTENCIA QUIMICA:	Completa.
RESISTENCIA A INTERPERIE:	De dos a tres años.
BRILLO:	65 +/- 5 A 85°

El Barniz Poliuretano Catalizado mate es un compuesto bicomponente (barniz y catalizador) formulado con materias primas de alto desempeño que dan una protección a rallados, químicos y maltrato superior a los muebles.