

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO: FONDO CATALIZADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

APARIENCIA: Líquido Viscoso transparente.

VISCOSIDAD: 22 +/- 3 segundos copa ford 4

DUREZA: HB después de 1 HORA

SÓLIDOS: 36 +/- 1 % (en peso)

DILUCIÓN: No se diluye.

RENDIMIENTO: De 35 a 45 metros cuadrados por galón dependiendo del tratamiento a la madera

SECADO AL TACTO: 18 minutos.

SECADO TOTAL: De 40 minutos a a 1 ½ horas (dependiendo de las condiciones climáticas)

RETICULACIÓN COMPLETA:: De 5 a 7 días

CATALIZADOR: Se debe utilizar una dieciseisava parte de catalizador (1/16) por una de fondo catalizado.

RESISTENCIA QUÍMICA: Completa.

RESISTENCIA A INTERPERIE: De dos a tres años.

BRILLO: 60 +/- 1 A 60°

El Fondo Poliuretano Catalizado es un compuesto bicomponente (fondo y catalizador) formulado con materias primas de alto desempeño que dan una protección a rallados, químicos y maltrato superior a los muebles, llena fácilmente el poro y su lijado es muy suave.

[Ver más productos de nuestra línea de recubrimiento para madera](#)

[Ver menú de productos](#)